

<b>Type</b>	PVAc
<b>Produktbeskrivelse</b>	<b>ProFect® 2353</b> er en 1-komponent vandbaseret lim, som er stabiliseret med polyvinylalkohol.
<b>Anvendelsesområder</b>	<b>ProFect® 2353</b> er en 1-komponent hurtig hærdende D3 lim til limning af forskellige træsorter samt laminat. <b>ProFect® 2353</b> er ligeledes velegnet til laminering af eksempelvis papirfolie på spånplader.

<b>Tekniske data</b>	<b>Farve:</b>	Hvid
	<b>Viskositet:</b>	9.000±1.500 mPas
	<b>Tørstofindhold:</b>	Ca. 50%
	<b>Densitet:</b>	1,1 kg/l
	<b>Vandbestandighedsklasse:</b>	D3, EN204
	<b>MFFT:</b>	5 °C

<b>Arbejdsbetingelser</b>	<b>Fugtindhold i træ</b>	8 – 12 %
	<b>Limmængde</b>	90 - 160 g/m <sup>2</sup> *
	<b>Temperatur materialer</b>	15 – 25°C
	<b>Presstryk</b>	2 – 5 kg/cm <sup>2</sup> *
	<b>Pressetid v. 20°C</b>	> 5 minutter*

*\*Vejledende værdier. Forsøg bør gennemføres for endelig fastlæggelse af arbejdsbetingelser.*

<b>Rengøring</b>	Våd lim rengøres med koldt eller lunkent vand. For at lette rengøringen samt beskytte maskindele anbefales <b>PKI Slipmiddel</b> .
<b>Opbevaring</b>	10 – 25 °C, beskyt mod frost – holdbarhed 6 måneder fra produktionsdato.
<b>Emballage</b>	Kontakt venligst vort salgskontor for yderligere information.

<b>Ansvarsfraskrivelse</b>	De i nærværende produktdatablad nævnte anvisninger og data har kun til formål at være vejledende i forbindelse med anvendelse og valg af vore produkter. Der gives således ingen garanti eller tages ansvar for eventuelle skader, herunder misfarvninger, afsmitning mv. som måtte opstå ved anvendelse af produktet. Vi må på det kraftigste anbefale, at brugeren før egentlig opstart af produktionen foretager de nødvendige forsøg for at fastslå produktets anvendelighed til et hvert konkret formål. Dette bør foregå under egne produktionsbetingelser. Ved vurderingen af anvendeligheden skal der tages højde for materialernes type, beskaffenhed og alder/levetid, ligesom nye forsøg bør iværksættes, hvis materialer og/eller produktionsbetingelserne i øvrigt på nogen måde ændres, herunder eventuel ny materialeleverandør.
----------------------------	---